

D A T E N B L A T T	Trockengepresste Schamotte	Stranggepresste Schamotte
Feuerfestigkeit	1690°C	min.1630°C
AL³O³	30 – 34%	min. 30%
Druckfestigkeit	18 MPa	min. 15 MPa
Rohdichte	1,8 – 1,9kg/dm³	1,9 – 2,0kg/dm³
Temperaturwechsel- Beständigkeit	min. 25 Zyklen	min. 25 Zyklen
Maßtoleranzen	100mm +/- 2mm	150mm +/-3mm
Abmessungen	101 – 230mm +/-3mm 231mm +/- 1,5%	150mm +/- 2%
Flächenkrümmung Gemessene Diagonale	max. 1%	max. 1%